



Características

- Fabricado con látex de caucho natural.
- Exento de los aditivos: Tiuranos, Tiazoles, Tioureas, Guanidina y MBT.
- Superficie interna lisa.
- Superficie externa micro-rugosa.
- Puño largo, con borde anti-goteo.
- Guante muy elástico y confortable.
- Anatómico, se adapta perfectamente a la mano.
- Alta sensibilidad al tacto.
- Antifatiga, no oprime. Máximo confort en intervenciones de larga duración.
- Esterilizado por rayos gamma.
- Producto desechable (un solo uso).
- AQL: 0.65
- Artículo Sanitario Clase IIa.
- Protección frente a riesgos biológicos (microorganismos) y químicos.

Uso y aplicaciones

Para proteger al paciente y el usuario de riesgos biológicos y químicos.
Uso preferente en Intervenciones Quirúrgicas

Medidas

TALLA	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Espesor del puño (mm)	Espesor de la palma	Espesor de los dedos
Talla 6	Min. 280	77 ± 5	0.16 ± 0.02	0.18 ± 0.02	0.20 ± 0.02
Talla 6,5		83 ± 5			
Talla 7		89 ± 5			
Talla 7,5		95 ± 5			
Talla 8		102 ± 6			
Talla 8,5		108 ± 6			

Cumplimiento de normativa

- **Real Decreto 1591/2009**, por el que se regulan los Productos Sanitarios, que traspone la Directiva Europea 93/42/CEE (Clase IIa).
- **Real Decreto 1407/1992**, sobre Equipos de Protección Individual, que traspone la Directiva Europea 89/686/CEE.

- **EN-374/1-2-3** – Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.
- **UNE-EN-455/1-2-3** – Guantes médicos para un solo uso.
- **EN 420:2004** – Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
- **EN 388:2003** – Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- **ASTM D 3577** – Envasado de guantes quirúrgicos de caucho.

- **ISO 10282:2002** – Envasado de guantes quirúrgicos de caucho.
- **ISO 11137:2006** – Esterilización de Productos Sanitarios.
- **ISO 13485:2007** – Sistema de Calidad en Fabricación de Artículos Sanitarios.
- **ISO 9001:2008** – Sistema de Gestión de Calidad en Fabricación y Distribución.
- **ISO 14001:2004** – Sistema de Gestión Medioambiental en Distribución.

Propiedades físicas

Propiedad	Nivel de prestación/Resultado	Norma de referencia
Dexteridad	5	EN 420:2004
Ausencia de agujeros	Cumple	UNE EN 455-1:2001
Dimensiones	Cumple	UNE EN 455-2:2010
Fuerza a la rotura (original)	14.7 N	UNE EN 455-2:2010
Fuerza a la rotura (envejecido)	13.5 N	UNE EN 455-2:2010
Tensión de estiramiento	Min. 24 MPa	ASTM D 3577-01
Elongación %	Min. 750	ASTM D 3577-01
Contenido residual de polvo	<1.0 mg / guante	ASTM D 6124
Contenido proteínas solubles	<50 µg/g	UNE EN 455-3:2006
Resistencia a la abrasión	0	EN 388:2003
Resistencia al corte por cuchilla	0	
Resistencia al desgarro	0	
Resistencia a la penetración	0	
Ensayo de fuga al aire	No hay fuga	EN 374-2:2003
Ensayo de fuga al agua	No hay fuga	
Permeación por productos químicos		
A- Metanol	4 /tiempo de paso >120 min	EN 374-3:2003
B- Acetona	6 /tiempo de paso >480 min	
K- Hidróxido Sódico (40%)	6 /tiempo de paso >480 min	
L- Ácido Sulfúrico (96%)	3 /tiempo de paso >60 min	

Presentación

Estuche de 50 pares, envasados en sobre termo-sellado, de fácil apertura, y clasificados en su interior con una carpetilla, con texto impreso de talla y mano correspondiente, es decir, izquierda o derecha. Presentado sin arrugas, bien doblado y despegado para ser calzado sin dificultad al extraerse del envase.

Embalaje: Caja de 4 estuches (200 pares).

El etiquetado incluye: Nombre y dirección del fabricante y del responsable de comercialización, Identificación del producto en varios idiomas, Producto Estéril Método de esterilización, Número de Lote, Número de Talla, Fecha de esterilización, Libre de ozono, Código GTIN/EAN.



Fecha de fabricación



Marcaje CE. y
organismo Notificado



Protección química



5 - 35 °

Temperaturas y condiciones
de almacenaje.



Uso único.



Protección frente a
riesgos biológicos



Fecha de caducidad



Contiene látex



Protección frente a
riesgos mecánicos

Referencias y códigos GTIN/EAN-13

Talla	Referencia	Código GTIN/EAN
6	GLE.MC2.00	9555076104523
6,5	GLE.MC3.00	9555076104530
7	GLE.MC4.00	9555076104547
7,5	GLE.MC5.00	9555076104554
8	GLE.MC6.00	9555076104561
8,5	GLE.MC7.00	9555076104578